

# Ceresit

**NOVO**  
CT 127 GLET

# GLET



Savršeno glatko  
i lako gletovanje  
od sada i sa 5kg  
pakovanjem!

## Ceresit CT 127

SASVIM NOVA DIMENZIJA GLETOVANJA

### TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

**Baza:** Mešavina filera, vezujućih polimera i modifikatora

**Boja:** bela

**Gustina:** ~1 kg/dm<sup>3</sup>

**Odnos mešanja:** 7,5 - 8,5 l vode na 25kg

**Vreme primene:** 24h u zatvorenoj posudi

**Temperatura primene:** od +5°C do +30°C

**Procenjena potrošnja:** 0,4 - 1,2 kg/m<sup>2</sup>

**Vreme sušenja:** 24 sata

**Pakovanje:** vreća od 25kg

SASVIM NOVA  
DIMENZIJA  
GLETOVANJA!

HENKEL Srbija d.o.o.

Bulevar Oslobođenja 383, 11000 Beograd, Tel: 011 207 22 00

[www.ceresit.co.rs](http://www.ceresit.co.rs)

Henkel

Kvalitet za profesionalce

Henkel

Kvalitet za profesionalce

NEMAČKI  
KVALITET

# CT 127

# Ceresit

SASVIM NOVA DIMENZIJA GLETOVANJA

# CT 127

# Ceresit

SASVIM NOVA DIMENZIJA GLETOVANJA

**GLET GLET GLET GLET GLET GLET GLET GLET GLET GLET GLET GLET**

## KARAKTERISTIKE

- UNIVERZALNA
- EKSTRA BELA
- EKSTRA GLATKA
- VISOK KVALITET ZAVRŠNE OBRADJE
- DUGO VREME PRIMENE



## OBLAST PRIMENE

- Ceresit CT 127 **GLET** koristiti za pokrivanje tradicionalno malterisanih i betonskih površina, na maksimalno 2 mm / sloj.
- Površina tretirana sa Ceresit CT 127 je EKSTRA GLATKA I BELA, tako da može poslužiti kao završna obrada (može se ostaviti nebojena).
- Sloj CT127 se može bojiti nakon sušenja sa disperzivnim bojama.
- Ceresit CT 127 **GLET** se koristi unutar zgrade, na suvim mestima bez stalne vlage.

Za dodatna sugestije obratite se našoj Tehničkoj Podršci i to:

Za teren Banata i Centralne Srbije  
Petar Nedeljković - 060/2072-301

Za teren Beograda i okoline  
Jasna Čvoro - 060/2072-308

Za teren Zapadne Srbije i Južne Srbije  
Branku Vukićeviću - 060/2072-307

Za teren Vojvodine  
Tomislav Slankamenac - 060/2072-304



## UPOTREBA

- Ceresit CT 127 dodati u odmerenu količinu čiste, hladne vode i mešati električnom mešalicom do ujednačene mešavine bez grudvica. Ostaviti 10 minuta a zatim ponovo promešati.
- Nakon pripreme, CT 127 masa za izravnavanje se nanosi ručno, nerđajućom čeličnom gletericom.
- Prvi sloj pre nanošenja drugog, a isto tako i drugi, odnosno završni sloj, treba obrusiti finim brusnim papirom. Može se brusiti ručno ili mašinski. Nastalu prašinu ukloniti isključivo sa mekom četkom.
- Pre bojenja površine, preporučuje se prajmerisanje nakon 12h.
- Pripremljen, ali neiskorišćen materijal može se čuvati u zatvorenim posudama i ponovo koristiti.



**Savršeno glatko i lako gletovanje od sada i sa 5kg pakovanjem!**

# 5kg

Henkel

Kvalitet za profesionalce

Henkel

Kvalitet za profesionalce